



Ficha técnica COLA DE RODAPÉ

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.elianefloor.com

Selante acrílico para colagem de rodapés

Composição

Selante monocomponente, à base acrílica, carga mineral e aditivos.

Propriedades físicas

Aparência	Pastosa
Cor	Branco
Densidade à 25°C	$1,45 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Tempo de formação de película (25 °C; 50% de umidade relativa)	$\approx 10 \text{ min}^*$
pH	$8,5 \pm 0,5$
Teor de Sólidos	$80 \pm 2,5 \%$
Consumo (linear)	Aprox. 25 metros/4 mm*
Consumo (colagem dupla – dois cordões)	Aprox. 12,5 metros/4 mm*
Consumo (acabamento de calefação – parte superior)	Aprox. 50 metros/2 mm*

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25 °C e umidade de 50 %. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e da superfície.

Indicação

Indicado para fixação de molduras, rosetas e rodapés em poliestireno, gesso, madeira e MDF. Também pode ser utilizada para acabamentos superiores e colar pedras decorativas, pastilhas e azulejos.

Embalagem

Cartuchos plásticos de 400 gramas.

Preparação da superfície

- Limpar a superfície antes da aplicação, pois a área necessita estar isenta de pó, gorduras

e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.

- Caso haja necessidade, lixar e lavar a superfície.

Aplicação do produto

- A Cola de Rodapé pode ser aplicada com pistola de aplicação, espátula de aço lisa ou dentada com dentes pequenos de no máximo 5 mm para cerâmicas de médio porte e 33 mm para peças pequenas.
- Caso utilize a pistola, cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° na espessura desejada.
- Aplicar no revestimento imediatamente após a abertura da embalagem e pressionar o revestimento até o nivelamento desejado.
- Em colagem de molduras ou rodapés, aplicar o produto de forma de cordão, pontos de adesão ou espalhamento com uma espátula.
- Para melhor eficiência, prender o rodapé até a completa cura do material.

Limpeza

As ferramentas, equipamentos e a superfície podem ser limpos com o auxílio de um pano com água, desde que o material ainda não tenha curado.

Validade

A Cola de Rodapé possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Ficha técnica COLA DE RODAPÉ



Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.elianefloor.com

Precauções

- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- É de suma importância ler a ficha de dados de segurança (FDS) do produto.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças e animais.
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção e roupas de proteção.
- A embalagem deve ser armazenada em local seco, protegida da exposição direta ao sol em temperaturas entre 10 °C e 25 °C.

rev. 03
04/12/2025